

Description du système

Systeme Triflex ProDeck, variante 3




Table des matières

Système Triflex ProDeck, variante 3	3		
Système de revêtement de sol coulé avec pontage des fissures	3		
Fissuration réduite	3		
Aspect	3		
Conseil ou tranquillité d'esprit	3		
Un système multicouche	4		
Composition du système	4		
Support	5		
Évaluation du support	5		
Humidité	5		
Point de rosée	5		
Durcissement	5		
Adhérence	5		
Détails	6		
Remontées	6		
Détails constructifs	6		
Installations d'évacuation des eaux de pluie	6		
Chevauchements	6		
		Généralités	7
		Tolérances dimensionnelles	7
		Consignes de sécurité	7
		Cahiers des charges	7
		Données de consommation	7
		Temps de durcissement	7
		Conditions de mise en œuvre	7
		Avant l'application	7
		Conseils de nettoyage	8
		Remarques fondamentales	8
		Primaire	9
		Préparation de la surface	10
		Détails de raccords	11
		Joints de reprise	11
		Surface de sol - armature	11
		Surface de sol - couche d'usure	12
		Finition - surface de sol	12
		Finition - détails	12
		Finition - lignes et marquages	13
		À propos de Triflex	14
		Delivering solutions together	15

Système Triflex ProDeck, variante 3

Système de revêtement de sol coulé avec pontage des fissures

Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour le sol de votre parking. Après tout, les sols de parkings se font souvent malmener, notamment les rampes d'accès. En effet, les rampes d'accès sont mises à rude épreuve par la traction des voitures qui les montent et qui les descendent. Si vous souhaitez porter une attention particulière à votre rampe d'accès, optez pour le système Triflex ProDeck, variante 3.

Fissuration réduite

Durable et résistant à l'usure, le système Triflex ProDeck, variante 3 est un système de revêtement de sol coulé avec pontage des fissures, conçu pour les rampes d'accès en béton à trafic intense. De cette manière, la construction se retrouve suffisamment protégée. De plus, grâce à l'utilisation du Triflex ProMesh, les risques de fissuration se réduisent considérablement.

Aspect

Outre une protection adéquate de la construction, le système Triflex ProDeck, variante 3 vous assure d'obtenir l'aspect souhaité pour votre rampe d'accès. Le système est disponible en différentes couleurs RAL, qui correspondent à la palette de couleurs de votre parking à étages.

Conseil ou tranquillité d'esprit

Triflex est votre expert en matière de parkings qui sortent du lot. Forts de près de quarante ans d'expertise en matière de technologies de pointe, nous vous apportons des conseils ou vous déchargeons de tout souci. La durée de vie moyenne des systèmes Triflex est de 25 ans. Il est possible d'obtenir une garantie assurée pendant dix ans si les produits sont appliqués par un applicateur agréé. Tant qu'une inspection est effectuée annuellement, vous continuez à bénéficier de cette garantie. En bref, il est clair qu'il s'agit ici d'un investissement raisonné rapidement amorti.

Triflex ProDeck porte à votre rampe d'accès
l'attention particulière dont elle a besoin

Un système multicouche à base de PMMA

Système Triflex ProDeck, variante 3

Voici les principales propriétés du système Triflex ProDeck, variante 3 :

- Résistance aux sollicitations mécaniques
- Sans raccord
- Convient aux sols en béton
- Effet antidérapant
- Résistance à l'essence, au diesel, à l'huile et au liquide de frein
- Large gamme de couleurs disponibles
- Durcissement rapide
- Haute résistance à l'usure
- Nivellement automatique
- Résistance aux UV
- Applicable à basse température
- Application à froid
- Résistance aux sels de déneigement et aux gaz d'échappement

Composition du système

Le système Triflex ProDeck, variante 3 s'applique en plusieurs couches sur la surface. Il se compose de :


Triflex ProMesh - Treillis d'armature synthétique avec pontage des fissures permettant d'obtenir l'adhérence et la résistance à la traction adéquates.

Triflex ProDeck RS 3K Thix - Sol coulé autonivelant, sans solvant et à haute résistance aux sollicitations mécaniques.

Produit de saupoudrage - Produit de saupoudrage ayant une taille de grain de 1,0 mm à 3,0 mm ou autre produit de saupoudrage à condition que celui-ci soit sec et exempt de poussière et qu'il ait assez de poids. Il en va de même pour tout produit de saupoudrage mentionné dans la présente description de système.

Triflex Cryl Finish 209 Thix - Couche de finition pigmentée et résistante aux UV et à l'usure pour améliorer la protection chimique et mécanique.

-
5. Triflex Cryl Finish 209 Thix
 4. Triflex ProDeck RS 3K Thix
 3. Triflex Cryl Primer 287
 2. Triflex ProMesh
 1. Support



Support

Évaluation de la surface

La nature et la stabilité du support doivent toujours être évaluées avant de procéder à l'application. Il convient d'éliminer toute impureté telle que la laitance de ciment et des traces d'huile, d'algues, de poussière et de graisse, susceptibles d'empêcher la bonne adhérence du revêtement à appliquer. La chape béton ou ciment-sable doit répondre aux directives telles que décrites dans la NIT 189 (laquelle fait référence à la norme NEN 2741).

Humidité

Lors de l'application du système Triflex, le taux d'humidité du support ne doit pas excéder 6 % en poids. L'humidité relative de l'air ne doit pas être supérieure à 85 % lors de la mise en œuvre.

Point de rosée

Lors de l'exécution des travaux, la température de surface doit être au minimum de 3 °C au-dessus de la température du point de rosée. Dans le cas contraire, un film d'humidité risque de se former sur la surface à traiter (DIN 4108-5, tab. 1). Voir le tableau des températures du point de rosée. Il est important d'éviter d'emprisonner l'humidité.

Durcissement

Le béton, les chapes ciment-sable, les mortiers PCC et les autres supports pierreux doivent être complètement durcis et présenter, après prétraitement, une résistance à la compression minimale de 25 N/mm². Les chapes béton ou ciment-sable doivent avoir au moins 28 jours (qualité C_w25 selon la norme NBN-EN 13813) et répondre aux directives telles que décrites dans la norme NIT 189 (laquelle fait référence à la norme NEN 2741).

Adhérence

Toujours vérifier l'adhérence au support au cas par cas.

Détails

Remontées

Toute maçonnerie en élévation doit avoir une hauteur d'au moins 100 mm. Si la hauteur de la remontée est insuffisante, il convient de prendre des mesures pour rehausser la remontée. Au cas où la rehausse de la remontée serait impossible ou irréalisable, des mesures de précaution sont de mise.

Détails constructifs

Si possible, retirer tous les détails constructifs (grillages, butées de parking, etc.) qui ne peuvent pas garantir l'étanchéité du système. Bien ranger ces matériaux afin de pouvoir les remettre en place après les travaux. En cas d'impossibilité, le détail concerné devra être inclus dans le système d'étanchéité.

Installations d'évacuation des eaux de pluie

Toutes les installations d'évacuation des eaux de pluie doivent être inspectées et testées pour que l'eau puisse s'évacuer librement. Si nécessaire, réparer les défauts. Lors de l'application, protéger le support contre les saletés et l'humidité. Veiller à éviter des situations dangereuses ainsi que la stagnation des eaux de pluie sur la surface lors de l'interruption des travaux.

Chevauchements

Là où, au niveau de l'étanchéité de deux détails ou de deux joints de reprise, le Triflex Voile de renfort des membranes se rejoint, appliquer le voile avec un chevauchement minimal de 50 mm. Après durcissement de la membrane d'étanchéité appliquée, veiller à égaliser les chevauchements des voiles.



Généralités

Tolérances dimensionnelles

Les produits Triflex sont à appliquer dans le respect des tolérances admises dans la construction (selon la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 4).

Consignes de sécurité

Avant d'utiliser les produits, lire attentivement les fiches techniques de sécurité disponibles sur demande.

Cahiers des charges

Triflex SRL a profité de la possibilité d'enrichir son offre à l'aide du système C3A en proposant un « service de devis et cahiers des charges », qui repose sur des modèles de cahiers des charges préremplis, disponibles par le biais d'une structure de recherche accessible.

Données de consommation

Les données de consommation se rapportent à des surfaces planes présentant une rugosité de surface maximale de $R_r = 0,5$ mm. Les défauts de planéité, la rugosité et la porosité de la surface peuvent entraîner une consommation plus élevée.

Temps de durcissement

Les temps de durcissement dépendent de la température ambiante. Les temps indiqués dans les tableaux aux pages 9 à 13 sont calculés sur la base d'une température du support et d'une température ambiante de +20 °C.

Conditions de mise en œuvre

La température ambiante et la température du support doivent se situer entre ± 0 °C et +35 °C lors de l'utilisation des produits. Lors de l'application et du durcissement, veiller à assurer une ventilation efficace de manière à renouveler l'air au moins 7 fois par heure.

Avant l'application

Avant toute application, un applicateur Triflex agréé doit vérifier la préparation appropriée pour le support et évaluer les besoins éventuels d'appliquer un primaire Triflex. Si nécessaire, l'applicateur procèdera lui-même à plusieurs essais d'adhérence à cet effet.

Conseils de nettoyage

Le système Triflex est conçu pour limiter l'entretien autant que possible. Il est toutefois recommandé d'inspecter le projet tous les ans. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos conseils de nettoyage sur www.triflex.be/fr.

Remarques fondamentales

Il incombe aux applicateurs Triflex agréés d'appliquer les systèmes Triflex en conformité avec les informations techniques et/ou les produits les plus récents et dans le respect des instructions d'application Triflex. Les conseils techniques relatifs à l'utilisation de nos produits s'appuient sur de vastes travaux de recherche, sur de nombreuses années d'expérience et sur les connaissances les plus récentes en la matière. Les exigences et conditions exactes peuvent toutefois varier en fonction du projet, d'où la nécessité d'un contrôle par l'applicateur en vue de déterminer l'adéquation du produit concerné aux travaux prévus. Sous réserve de modifications liées au progrès technique ou à l'optimisation de nos produits.



Un système de revêtement de sol coulé avec pontage des fissures pour des rampes d'accès en béton

Primaire détails de raccords et raccords muraux

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex Cryl Primer 287	Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau.	min. 0,35 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 25 minutes Praticable : après env. 45 minutes Prochaine étape de traitement possible : après env. 45 minutes Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures
Triflex Metal Primer	Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en laine d'agneau.	min. 0,08 l/m ²	Prochaine étape de traitement possible : après env. 60 minutes
	En cas de pulvérisation : appliquer uniformément à une distance minimale de 20 cm.	min. 0,10 l/m ²	Prochaine étape de traitement possible : après env. 30 minutes

Voir le tableau des supports pour trouver le primaire adéquat.

Préparation de la surface

Quoi	Produit	Méthode d'application	Durcissement
Irrégularités et fissures de 0,5 mm à 1 mm (supports minéraux ou bitumineux)	Triflex DeckFloor RS 3K	Rempli de 10 kg de sable de quartz 0,2 mm - 0,6 mm sur 33 kg de Triflex DeckFloor RS 3K.	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 1 heure Prochaine étape de traitement possible : après env. 1 heure Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures
Irrégularités et fissures de 1 mm à 10 mm (supports minéraux ou bitumineux)	Triflex DeckFloor RS 3K	Rempli de 20 kg de sable de quartz 0,7 mm - 1,2 mm sur 33 kg de Triflex DeckFloor RS 3K.	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 1 heure Prochaine étape de traitement possible : après env. 1 heure Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures
Dégradations plus importantes de 5 mm à 50 mm (supports minéraux)	Triflex Cryl RS 240	Combler.	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 45 minutes Prochaine étape de traitement possible : après env. 45 minutes Résistant aux sollicitations : après env. 1 heure
Dégradations plus importantes de 5 mm à 50 mm (supports bitumineux)	Triflex Cryl RS 242	Combler.	Résistant à la pluie : après env. 45 minutes Praticable : après env. 1 heure Prochaine étape de traitement possible : après env. 1 heure Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures

Réparer toutes les petites irrégularités et fissures de retrait au niveau des remontées et raccords à l'aide de l'enduit Triflex Cryl Spachtel.

Détails

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex ProDetail	Appliquer à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau et étaler uniformément.	min. 1,50 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 45 minutes Prochaine étape de traitement possible : après env. 45 minutes
Triflex Voile de renfort 110 grammes	Poser dans la couche encore liquide en évitant la formation de bulles. Le voile doit rester à au moins 5 mm dans la résine.		
Triflex ProDetail	Appliquer « frais dans frais » afin que le voile soit complètement imprégné.	min. 1,50 kg/m ²	

Joint de reprise et appuis

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex Cryl R 230	Appliquer à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau et étaler uniformément.	min. 1,50 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 45 minutes Prochaine étape de traitement possible : après env. 45 minutes Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures
Triflex Voile de renfort 110 grammes	Poser dans la couche encore liquide en évitant la formation de bulles. Le voile doit rester à au moins 5 mm dans la résine.		
Triflex Cryl R 230	Appliquer « frais dans frais » afin que le voile soit complètement imprégné.	min. 1,50 kg/m ²	

Surface de sol - armature

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex ProMesh	Placer le Triflex ProMesh sur le support complètement préparé. Appliquer le treillis d'armature perpendiculairement au sens de la portée du plancher porteur. Veiller à noyer l'armature, posée bord à bord, complètement dans le Triflex Cryl Primer 287 en évitant la formation de plis et de bulles. D'éventuels bords relevés où le Triflex Cryl Primer 287 n'est pas encore durci peuvent être coupés et comprimés. Aux endroits où le Triflex Cryl Primer 287 a durci, découper et appliquer une nouvelle couche de Triflex ProMesh.		Résistant à la pluie : après env. 25 minutes Praticable : après env. 45 minutes Prochaine étape de traitement possible : après env. 45 minutes Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures
Triflex Cryl Primer 287	Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau en laine d'agneau.	min. 0,80 kg/m ²	

Surface de sol - couche d'usure

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex ProDeck RS 3K Thix	Verser, étaler uniformément à l'aide d'une spatule (dentée) en inox, d'un racloir dentelé ou d'un Rouleau spécial Triflex et laisser couler.	min. 4,50 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 1 heure Prochaine étape de traitement possible : après env. 1 heure Résistant aux sollicitations : après env. 2 heures
Produit de saupoudrage ayant une taille de grain de 0,5 mm à 1,5 mm	Saupoudrer abondamment dans la couche encore liquide.	min. 8,00 kg/m ²	Après durcissement, retirer l'excédent de produit à l'aide d'une brosse, d'un souffleur ou d'un aspirateur industriel.

Couche de finition - surface de sol

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex Cryl Finish 209	Appliquer à l'aide d'une raclette en caoutchouc, perpendiculairement au sens de la circulation, et étaler uniformément. Ensuite, passer un rouleau de finition à poils courts en diagonale par rapport au sens de la circulation.	min. 0,80 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 2 heures

En fonction de l'angle d'inclinaison de la rampe d'accès, il peut être nécessaire d'ajouter du Triflex Agent thixotropant au Triflex Cryl Finish, de manière à améliorer la mise en œuvre du produit sur des supports inclinés.

Finition - détails

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex Cryl Finish 209 Thix	Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau de finition à poils courts.	min. 0,50 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 2 heures

Finition - lignes et marquages

Produit	Méthode d'application	Consommation	Durcissement
Triflex Cryl Finish 209	Appliquer et étaler uniformément à l'aide d'un rouleau de finition à poils courts.	min. 0,80 kg/m ²	Résistant à la pluie : après env. 30 minutes Praticable : après env. 2 heures

En fonction de l'angle d'inclinaison de la rampe d'accès, il peut être nécessaire d'ajouter du Triflex Agent thixotropant au Triflex Cryl Finish, de manière à améliorer la mise en œuvre du produit sur des supports inclinés.

À propos de Triflex

Fort de ses connaissances approfondies et de sa riche expérience en matière de sols, de systèmes d'étanchéité et de marquages, Triflex est votre partenaire de choix pour vous conseiller et pour prendre votre projet en main. Dans notre vaste assortiment de produits et systèmes haut de gamme offrant une durabilité éprouvée, vous trouverez une solution adaptée à tout type de surface, qu'il s'agisse de parkings à étages, de balcons, de coursives, de routes, de toits ou de sols. Les systèmes Triflex contribuent à la sécurité, au confort et à une expérience optimale des utilisateurs.

Depuis 40 ans déjà, les résines synthétiques liquides de Triflex prolongent la durée de vie de bâtiments et de constructions diverses, ce qui en fait un investissement particulièrement intéressant. À noter également que les produits Triflex sont disponibles dans presque toutes les couleurs, de manière à permettre la réalisation de n'importe quelle apparence ou expérience.

Nous vous apportons des solutions adaptées dans 7 segments de marché :

- Toits et détails de toiture
- Balcons, (toitures-)terrasses, coursives et esplanades
- Parkings (souterrains et à étages), toitures-parkings et rampes d'accès
- Routes et autres infrastructures routières
- Industrie
- Secteur agricole
- Projets spéciaux

Durabilité

Triflex soutient les objectifs sous-tendant le règlement européen REACH qui correspondent à notre propre ambition de promouvoir une production, une utilisation et une application responsables de nos produits. Notre département « Environnement et sécurité » travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs en vue d'obtenir les informations requises sur les produits que nous achetons et de satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement prévues par le règlement REACH dès leur entrée en vigueur.

Amélioration continue en matière de santé, de sécurité et d'environnement

Triflex apporte également son soutien aux objectifs du programme Responsible Care®, une initiative initiée par l'industrie chimique.

Dans le cadre de ce programme, les nombreuses parties concernées communiquent entre elles sur leurs produits et sur leurs processus de production. De plus, des entreprises du monde entier travaillent main dans la main pour améliorer sans cesse les principaux problèmes en matière de santé, de sécurité et d'environnement. L'éthique Responsible Care® aide notre industrie à fonctionner de manière durable et en toute sécurité tout en tenant compte des générations à venir.

Projet

Votre projet est notre projet :

Nous avons une solution adaptée à chaque demande. Nous vous apportons conseils et assistance tout au long de la préparation de votre projet. Pendant la réalisation aussi, notre assistance technique reste à votre disposition.

Service

Votre offre, notre mission :

Nous vous assistons et accompagnons pendant la réalisation du projet et restons à votre disposition pour toute question liée aux aspects techniques et de construction, même sur le chantier. Triflex soutient les objectifs sous-tendant le règlement européen REACH qui correspondent à notre propre ambition de promouvoir une production, une utilisation et une application responsables de nos produits. Notre département « Environnement et sécurité » travaille en étroite collaboration avec nos fournisseurs en vue d'obtenir les informations requises sur les produits que nous achetons et de satisfaire aux exigences en matière d'enregistrement prévues par le règlement REACH dès leur entrée en vigueur.



Application

Vos compétences, nos connaissances :

L'application des systèmes Triflex repose largement sur le travail de l'applicateur. Tous les applicateurs Triflex ont été formés par nos soins et sont certifiés. Afin de garantir la qualité, nous les invitons chaque année à suivre une nouvelle formation.

Produit

Votre problème, nos solutions :

L'étanchéité ou la protection d'une surface vous pose problème ? Nous y voyons une solution. Si aucune solution standard n'est disponible, nous en créons une sur mesure. Triflex offre des solutions à long terme grâce à ses systèmes haut de gamme.